

Antypoślizgowa
wykładzina winylowa

**Safetred
Excellence
Wood**

Antypoślizgowa
wykładzina winylowa

**Safetred
Excellence
Naturals**



Antypoślizgowa podłoga winylowa dedykowana do obiektów o podwyższonej intensywności natężenia ruchu. Wzmocniona powłoką Safety Clean PUR. Format:arkusze

CERTYFIKATY I KLASYFIKACJE	NORMY	Safetred Excellence Wood	Safetred Excellence Naturals
Rodzaj podłogi	EN 649	Antypoślizgowa wykładzina winylowa	
Certyfikat CE		Tak	
Klasyfikacja	EN 685	Do użytku komercyjnego: 34	
		Do użytku w przemyśle: 43	
	EN 13845	ESf	
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	NORMY	Safetred Excellence Wood	Safetred Excellence Naturals
Wzmocnienie Safety Clean PUR		tak	
Grubość całkowita	EN 428	2,0 mm	
Ciężar całkowity	EN 430	3100 g	
Forma dostawy	EN 426	20 mb x 20 cm	Płytki: 50 x 50 cm
		no art. 4676 (+ 3 cyfry koloru)	no art. 4677 (+ 3 cyfry koloru)
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE	NORMY	Safetred Excellence Wood	Safetred Excellence Naturals
Stabilność wymiarów	EN 434	≤ 0.10 %	
Ognioodporność	EN ISO 13501-1	Bfl s1 montaż przy użyciu kleju akrylowego na płycie włóknisto-cementowej	
	ISO 9239-1	≥ 9 kW/m ²	
Ścieralność	EN 13845	≤ 0.10 %	
Wgniecenie resztkowe	EN 433	≤ 0.10 mm	
Antypoślizgowość	TRRL Pendulum 4S (wet)	> 36	
	Szorstkość powierzchni	≥ 20 µm	
	DIN 51130	R10	
Oddziaływanie kółek krzeseł	EN 425	Wynik satysfakcjonujący	
Zwijanie się pod wpływem ciepła	EN 434	≤ 2 mm	
	EN 1815	< 2 kV na betonie	< 2 kV na betonie
	EN 1081	R1 < 10 ¹⁰ Ω	R1 < 10 ¹⁰ Ω
Elektrostatyczność	EN ISO 717/2	ΔLw = 4 dB	
Redukcja dźwięków przenoszonych z wewnątrz pomieszczeń	NF S 31-074	Ln,e,w = 76 dB	
Przewodzenie ciepłe	EN 12524	0.01 m ² K/W	
Ogrzewanie podłogowe		Odpowiedni	
Trwałość kolorów	EN ISO 105-B02	7	
Odporność chemiczna	EN 423	Dobra odporność na środki codziennego użytku	
Odporność na bakterie	NF EN ISO 846	Działanie przeciwbakteryjne	
Elektrostatyczność	EN 1815	< 2 kV na betonie	
	EN 14041	Antystatyczny	
Kolorystyka		9	9



According to European Classification EN 685



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE