

HOMOGENICZNE
WYKŁADZINY WINYLOWE

Granit Safe.T

CERTYFIKATY I KLASYFIKACJE	NORMY	Granit Safe.T
Rodzaj pokrycia podłogowego	EN 13845	Homogeniczna wykładzina winylowa
Certyfikat CE	EN 14041	Tak
Klasyfikacja	EN 685	Do użytku komercyjnego: 34 Do użytku w przemyśle: 43
Certyfikat ISO		Ronneby ISO 9001/Ronneby ISO 14001
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	NORMY	Granit Safe.T
Grubość warstwy użytkowej	EN 429	2,0 mm
Ochrona powierzchni		Safe.T clean
Grubość całkowita	EN 428	2,0 mm
Ciężar całkowity	EN 430	2950 g/m ²
Forma dostawy	EN 426	rolki ok. 25 mb x 200 cm
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE	NORMY	Granit Safe.T
Stabilność wymiarów	EN 434	≤ 0,40 % (rolki)
Ognioodporność	EN 13501-1	Klasa Bfl s1
Grupa ścieralności	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m ²
Utrata objętości	EN ISO 11925-2	Pass
Wgniecenie resztkowe	EN 660-2	Grupa P: ≤ 4 mm ³
Wgniecenie resztkowe	EN 433	ok. 0,02 mm
Oddziaływanie kółek krzeseł	EN 425	Brak uszkodzeń
Elektrostatyczność	EN 1815	< 2 kV
Całkowita emisja VOC	AgBB/DIBt	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dniach)
Ogrzewanie podłogowe		Odpowiednia max. 27 °C
Przewodzenie ciepłe	EN 12667	ok. 0,01 m ² K/W
Trwałość kolorów	EN ISO 105-B02	≥ 6
Odporność chemiczna	EN 423	Dobra
Ochrona przeciw bakteriom	ISO 846:Część C	Nie sprzyja rozwojowi bakterii
Antypoślizgowość	DIN 51130	R10
	EN 13893	≥ 0,3
	TRRL Pendulum	4S> 36
	Chropowatość powierzchni	> 20µm
Test bosej stopy	DIN 51097	klasa B (≥ 18°)
Wytrzymałość spoin	EN 684	Średnia wartość ≤ 240 N/50 mm Wartości indywidualne ≤ 180 N/50 mm
Kolorystyka		11

Stan na styczeń 2012. Powyższe informacje mogą ulec zmianie.