

Homogeniczne podłogi
kompaktowe

iQ TORO SC

CERTYFIKATY I KLASYFIKACJE	NORMY	iQ Toro SC
Rodzaj pokrycia podłogowego	EN 649	Homogeniczna podłoga winylowa
Certyfikat CE	EN14041	Tak
Klasyfikacja	EN 685	Do użytku komercyjnego: 34 Do użytku w przemyśle: 43 Ronneby ISO 9001/Ronneby 14001
Certyfikacja ISO		
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	NORMY	iQ Toro SC
Grubość warstwy użytkowej	EN 429	2,0 mm
iQ PUR		tak
Grubość całkowita	EN 428	2,0 mm
Ciężar całkowity	EN 430	2950 g/m ²
Forma dostawy	EN 426	ok. 23 mb x 200 cm
	Arkusze (rolki)	Nr art. 3093
		3 cyfrowy kod koloru
	EN 427	61 x 61 cm - 14 płytek/op. = 5,21 m ²
	Płytki (op.)	Nr art. 3094
		3 cyfrowy kod koloru
		Nr art. 3097
		3 cyfrowy kod koloru
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE	NORMY	iQ Toro SC
Stabilność wymiarów	EN 434	≤ 0.40 % rolki ≤ 0.25% płytki
Ognioodporność	EN 13501-1	Bfl s1
	EN ISO 9239-1	≥8kW/m ²
	EN ISO 11925-2	nie dotyczy
Grupa ścieralności	EN 660-2	Grupa P: ≤ 4,0 mm ³
Wgniecenie resztkowe	EN 433	ok. ≤ 0.02 mm
Oddziaływanie nóżek od mebli	EN 425	Brak uszkodzeń
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	< 2 kV
Izolacja elektryczna	VDE 0100, Part 600	RI ≥ 5x10 ⁴ Ohms
Odporność elektryczna	ESD-zaakceptowane SP metoda 2472	10 ⁶ ≤ R ≤ 10 ⁸ Ohms
	EN 1081	R1 ≤ 10 ⁴ Ohms R2 ≤ 10 ⁴ Ohms
	EN/IEC 61340-4-1	R ≤ 10 ⁴ Ohms
	EN/IEC 61340-4-5	≤ 3,5x10 ⁷ Ohms
Clean room test	ASTM F24 F51	Klasa A
Całkowita emisja VOC	AgBB/DIBt	≤ 10μg/m ³ (po 28 dniach)
Przewodzenie ciepłe	EN 12667	ok. 0.01 m ² K/W
Ogrzewanie podłogowe		Odpowiedni – max 27 °C
Trwałość kolorów	EN ISO 105-B02	≥ 6
Odporność chemiczna	EN 423	dobra
Odporność na bakterie	ISO 846:Part C	Nie powoduje wzrostu
Antypoślizgowość	DIN 51130	R9
	EN 13896	≥ 0,3
Siła wiązania	EN 684	śr. wartość ≥ 240 N/50mm indywidualne wartości ≥ 180 N/50 mm
Kolorystyka		10



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE