

HOMOGENICZNE
WYKŁADZINY WINYLOWE

Eclipse Premium

CERTYFIKATY I KLASYFIKACJE	NORMY	Eclipse Premium
Rodzaj pokrycia podłogowego	EN 649	Homogeniczna wykładzina winylowa
Certyfikat CE	EN 14041	Tak
Klasyfikacja	EN 685	Do użytku komercyjnego: 34 Do użytku w przemyśle: 43
Certyfikat ISO		Ronneby ISO 9001/Ronneby ISO 14001
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	NORMY	Eclipse Premium
Grubość warstwy użytkowej	EN 429	2,0 mm
Ochrona powierzchni		PUR
Grubość całkowita	EN 428	2,0 mm
Ciężar całkowity	EN 430	3000 g/m ²
Forma dostawy	EN 426	rolki ok. 23 mb x 200 cm
	EN 427	płytki 61 x 61 mm (16 płytek/pudełko = 5,95 m ²)
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE	NORMY	Eclipse Premium
Stabilność wymiarów	EN 434	rolki ≤ 0,40 % płytki ≤ 0,25%
Ognioodporność	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Klasa Bfl s1 ≥ 8 kW/m ² Pass
Grupa ścieralności		
Utrata objętości	EN 660-2	Grupa P: ≤ 4 mm ³
Wgniecenie resztkowe	EN 433	ok. 0,03 mm
Oddziaływanie kółek krzeseł	EN 425	Brak uszkodzeń
Elektrostatyczność	EN 1815	< 2 kV
Pomieszczenie sterylne	ASTM F24 F51	Klasa A
Całkowita emisja VOC	AgBB/DIBt	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dniach)
Ogrzewanie podłogowe		Odpowiednia - max. 27 °C
Przewodzenie ciepłe	EN 12667	ok. 0,01 m ² K/W
Trwałość kolorów	EN ISO 105-B02	≥ 6
Odporność chemiczna	EN 423	Dobra
Ochrona przeciw bakteriom	ISO 846:Część C	Nie sprzyja rozwojowi bakterii
Antypoślizgowość	DIN 51130 EN 13893	R9 ≥ 0,3
Wytrzymałość spoin	EN 684	Średnia wartość ≤ 240 N/50 mm Wartości indywidualne ≤ 180 N/50 mm
Kolorystyka		22 kolory

Stan na styczeń 2012. Powyższe informacje mogą ulec zmianie.