

allura® fusion

Specyfikacja techniczna

Allura Fusion spełnia wymagania normy EN-ISO 10582.



	Grubość całkowita	EN-ISO 24346	2,5 mm
	Grubość warstwy użytkowej	EN-ISO 24340	0,70 mm
	Klasyfikacja: obiektowe	EN-ISO 10874	34
	Klasyfikacja: przemysłowe	EN-ISO 10874	43
	Ilość kolorów w kolekcji		7
	Rozmiar płytki	EN-ISO 24342	50 x 50 cm
	Rozmiar deski	EN-ISO 24342	120 x 20 cm
	W jednym opakowaniu: płytek		3,0 m ² (7 szt.)
	W jednym opakowaniu: desek		2,9 m ² (7 szt.)
	Prostokątność i prostoliniowość	EN-ISO 24342	< 400 mm < 0,25 mm > 400 mm < 0,35 mm
	Waga całkowita	ISO 23997	3600 g/m ²
	Zawartość składników bez wypełniaczy w warstwie użytkowej	EN-ISO 10582	Typ 1
	Stabilność wymiarowa (po poddaniu na działanie ciepła)	EN-ISO 23999	≤ 0,05%
	Klasa antypoślizgowości	DIN 51130	R10
	Wgniecenie reszkowe <i>Wymagania normy</i>	ISO 24343-1	≤ 0,04 mm ~ 0,10 mm
	Odporność na krzesła na rolkach	ISO 4918	Doskonała
	Trwałość kolorów	ISO 105-B02	≥ 6
	Odporność na zabrudzenia i chemikalia	EN-ISO 26987	Doskonała
	Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych	EN-ISO 717-2	6 dB
	Emisja do powietrza: TVOC w 28 dni	ISO 16000-9	≤ 100 µg/m ³

EN 14041



Wszystkie wykładziny z kolekcji Allura spełniają wymagania normy EN 14041

	Reakcja na ogień	EN 13501	B _{f1} - s1
	Odporność na poślizg - dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893	DS: ≥ 0,30
	Ocena zdolności do elektryzacji	EN 1815	< 2 kV
	Przewodność cieplna (właściwości cieplno-wilgotnościowe)	EN 12524	0,25 W/(m·K)

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.

