

OPIS			Osmoz – Indiana – Metallica – Brazilia – Poesy - Neopolis
Grubość całkowita	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	3,00 -3,30
	ASTM F386-02	(cali)	0,12 - 0,13
Grubość warstwy ścieralnej	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	> 1
	ASTM F410-02	(cali)	≥ 0,039
Waga	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	2 800 – 3 260
	-	funty/stopy kwadratowe	0,58
Szerokość rolki	EN ISO 24341 (EN 426)	cm	200
	-	stopy - cale	6'6"
Długość rolki	EN ISO 24341 (EN 426)	lm	25
	-	stopy - cale	82'
KLASYFIKACJA			
Norma / specyfikacja produktu	-	-	EN 651
Klasyfikacja europejska	EN ISO 10874 (EN 685)	klasa	34 - 42
Reakcja na ogień	EN 13 501-1	klasa	Cfl-s1
Antyelektrostatyczność	EN 1815	kV	< 2
Antypoślizgowość (1)	DIN 51 130	klasa	R10
CHARAKTERYSTYKA UŻYTKOWA			
Odporność na ścieranie	EN 660-2	mm ³	≤ 2,0
Grupa ścieralności	NF 189	Grupa	T
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0,40
Wgniecenie resztkowe (wymagane)	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0,20
Wgniecenie resztkowe (pomiar)	-	mm	≈ 0,06
Izolacyjność akustyczna	EN ISO 717-2	dB	17 (Osmoz - Indiana - Brazilia – Poesy - Neopolis) 16 (Metallica)
Próba odporności na kółka (typu W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK
Przewodność cieplna	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W(m.K)	0,25
Odporność barw na światło	EN 20 105 - B02	st.	≥ 6
Zabezpieczenie powierzchniowe	-	-	Evercare™
Odporność chemiczna (2)	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK
Aktywność antybakteryjna (E. coli - S. aureus - MRSA) (3)	ISO 22196	-	> 99% hamuje rozwój
ŚRODOWISKO/JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIESZCZENIU			
Całkowita emisja LZO po 28 dniach	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10
Certyfikacja	-	-	Floorscore®
OZNAKOWANIE CE			

	EN 14041	  
		

- (1) Antypoślizgowość w całym okresie eksploatacji – patrz zakresy Tarasafe.
(2) Więcej informacji o odporności chemicznej podano w ulotce, którą można pobrać ze strony producenta.
(3) Zastosowanie skutecznej metody czyszczenia najlepiej chroni przed infekcjami.