

allura

Specyfikacja techniczna

Allura w płytkach spełnia wymagania normy EN ISO 10582.



			Allura 0,70	Allura 0,55	Allura Premium
	Grubość całkowita	EN ISO 24346	2,5 mm	2,2 mm	2,5 mm
	Grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340	0,70 mm	0,55 mm	0,70 mm
	Klasyfikacja: obiektowe	EN ISO 10874	34	34	34
	Klasyfikacja: przemysłowe	EN ISO 10874	43	42	43
	Ilość kolorów w kolekcji		90	90	17
	Rozmiar płytki	EN ISO 24342	50 x 50 cm 75 x 50 cm	50 x 50 cm 75 x 50 cm	50 x 50 cm 75 x 50 cm 100 x 100 cm
	Rozmiar deski	EN ISO 24342	100 x 15 / 120 x 20 / 100 x 25 / 150 x 28 cm	100 x 15 / 120 x 20 / 100 x 25 / 150 x 28 cm	100 x 15 / 120 x 20 / 100 x 25 / 150 x 28 cm / 50 x 15 cm
	Waga całkowita	ISO 23997	3600 g/m²	3150 g/m²	3600 gr/m²
	W jednym opakowaniu: płytek		3,0 m² (12 szt.) 3,75 m² (10 szt.)	3,0 m² (12 szt.) 3,75 m² (10 szt.)	3,0 m² (12 szt.) 3,75 m² (10 szt.) na palecie
	W jednym opakowaniu: desek		3,0 m² (20 szt.) 2,9 m² (12 szt.) 3,0 m² (12 szt.) 4,2 m² (10 szt.)	3,0 m² (20 szt.) 2,9 m² (12 szt.) 3,0 m² (12 szt.) 4,2 m² (10 szt.)	3,0 m² (20 szt.) 2,9 m² (12 szt.) 3,0 m² (12 szt.) / 4,2 m² (10 szt.) 3,0 m² (40 szt.)
	Stabilność wymiarowa (po poddaniu na działanie ciepła) Wymagane	EN 434 (ISO 23999)	≤ 0,05% ≤ 0,25%	≤ 0,05% ≤ 0,25%	≤ 0,05% ≤ 0,25%
	Wgniecenie resztkowe Wymagane	EN 433 ISO 24343-1	≤ 0,03 mm ≤ 0,10 mm	≤ 0,04 mm ≤ 0,10 mm	≤ 0,03 mm ≤ 0,10 mm
	Odporność na ścieranie (grupa)	EN 660-2	T	T	T
	Odporność na krzesła na rolkach	ISO 4918/EN 425	Bardzo dobra	Bardzo dobra	Bardzo dobra
	Trwałość kolorów	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6
	Odporność na zabrudzenia i chemikalia	EN ISO 26987	Bardzo dobra	Bardzo dobra	Bardzo dobra
	Klasa antypoślizgowości	DIN 51130	R10	R10	R10
	Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych	EN ISO 717-2	6 dB	5 dB	6 dB
	Rozpraszanie ciepła	DIN 52614	W1 36 KJ/m³/ W10 240 KJ/m³	W1 44 KJ/m³/ W10 270 KJ/m³	W1 36 KJ/m³/ W10 240 KJ/m³
	Emisja do powietrza: TVOC* w 28 dni		< 110 µg/m³	< 110 µg/m³	< 110 µg/m³
	REACH		Tak	Tak	Tak
	Prostokątność i prostoliniowość	EN ISO 24342	< 400 mm: < 0,25 mm > 400 mm: < 0,35 mm	< 400 mm: < 0,25 mm > 400 mm: < 0,35 mm	< 400 mm: < 0,25 mm > 400 mm: < 0,35 mm
	Analiza LCA (Cykl Życia Produktu)		Analiza Cyklu Życia Produktu zapewnia możliwie najniższy wpływ na środowisko naturalne		
Wszystkie wykładziny z kolekcji Allura spełniają wymagania normy EN 14041					
	Reakcja na ogień	EN 13501	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
	Odporność na poślizg - dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30
	Ocena zdolności do elektryzacji	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
	Przewodność cieplna (właściwości cieplno-wilgotnościowe)	EN 12524	0,25 W/(m·K)	0,25 W/(m·K)	0,25 W/(m·K)

Powyższe informacje mogą ulec modyfikacji na rzecz dalszej poprawy.